БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ

гр. София 1680, бул. България 98,
сграда Астра, вх. Д, ет. 8, офис 16
тел: 02858 19 50 /51, www.bsm2006.bg



PLATINO ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ

ЛЕПИЛО ЗА ЗИДАНЕ С КЕРАМИЧНИ, КЛИНКЕРОВИ ТУХЛИ И БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ НОСЕЩИ И ПРЕГРАДНИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НА ФУГА ДО 10 ММ

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Версия 1/12.12.2017

УПОТРЕБА

PLATINO ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ ТУХЛИ е висококачествен модифициран строителен разтвор, предназначен за неармирано зидане и изграждане на външни и преградни стени от керамични, клинкерови тухли и бетонни конструктивни елементи на фуга до 10 мм. За работа при външни и вътрешни условия. Разтворът е подходящ за запълване на фугите на зидарията и за грубо измазване на керамични тухли.

СВОЙСТВА

- висока якост на залепване
- добра адхезия към минерални основи
- дълго отворено време
- водо- и студоустойчиво
- лесна обработваемост

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата трябва да е чиста, суха и стабилна. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост.

ПРИГОТВЯНЕ

В чист неръждаем съд се наливат около 6,25л чиста вода и към нея постепенно се добавя съдържанието на торбата (25 кг). Получената смес се разбърква с електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес без бучки. При нужда се добавя вода или суха смес за постигане на необходимата гъстота. Оставя се да „узрее“ за около 5 мин. и се разбърква отново. Така получената смес запазва свойствата си около 3 часа при температура 20-25°C.

НАЧИН НА РАБОТА

Разтворът се нанася върху основата с мистрия веднага след смесването. Тухлите се полагат така че, вертикалните фуги на два съседни реда да се разминават на разстояние минимум 10 см и леко се притискат. Зидането се извършва на пълни фуги до 10 мм. С гумен чук се коригира нивото при нужда. Излишният материал, който избива от фугите, се отстранява веднага след поставянето на тухлата. Да се съблюдава за отвореното време на разтвора от 10-15 мин. Корекции в положението на тухлите са допустими в рамките на 5 мин след полагането им. След приключване на зидарията всички фуги трябва да се запълнят, за да се осигури тяхната водонепропускливост.

ВНИМАНИЕ

Да не се смесва с цимент, пясък и др. материали, тъй като това води до влошаване на качеството на лепилото.
Полагането на разтвора да се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 65%.
Прясната зидария да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване поне 24 часа след полагането й!
Време за съхнене: не по-малко от 72 часа, като може да достигне до 14 дни в

зависимост от температурата и влажността на околната среда.

РАЗХОДНА НОРМА

10-20 кг/м^2 при зид с дебелина ½ тухла. В зависимост от дебелината на пласта зидарски разтвор и вида и големината на тухлите разходът може да варира.

Опаковка: хартиена торба – 25 кг

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Плътност: ≥ 1500 kg/m^3
- Якост на натиск: ≥ 5 N/mm^2
- Якост на сцепление: ≥ 0,3 N/mm^2
- Якост на срязване: ≥ 0,3 N/mm^2

КЛАСИФИКАЦИЯ

Клас: M 5
Стандарт: EN 998-2:2016
Протоколи от изпитване:
№ 713-3-206/19.10.2017;
№ 713-3-206 Д/27.10.2017 и
№ 713-3-206 Д2/13.11.2017
Издаден от: НИСИ ЕООД – с идент. № 2032
Сертификат за производствен контрол
№ 2032-CPR-08.41C

СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в плътно затворена оригинална опаковка на сухо и хладно. Да се пази от влага!

СРОК НА ГОДНОСТ

12 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка.

СИМВОЛИ НА ОПАСНОСТ



ОПАСНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P261 Избягвайте вдишване на прах.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P302+P350 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.
P333+P318 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните, регионални, национални и международни разпоредби.
EUH 208 Съдържа цимент (CAS № 65997-15-1). Може да причини алергична реакция.
Количеството на разтворим хром (VI) в готовата маса на продукта ≤ 0,0002%.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕПОРЪКИ

Като производител гарантираме качеството на продукта, но не можем да въздействаме върху условията и начина на употреба. Полагането на продукта трябва да се извършва от квалифициран персонал. Препоръчително е преди употреба на продукта потребителят да се запознае с техническото описание и информационния лист за безопасност на продукта. Това не освобождава купувача от необходимостта да тества приложимостта на продукта съгласно указанията за всяко конкретно, специфично приложение.